

BLU SIDE



Civilization of Beauty

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G - FULL - BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE .
GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE - IN DER MASSE GEFÄRBTES FEINSTEINZEUG. GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA.
ΓΚΡΕ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΟΛΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ. ΟΚΡΑШЕННЬЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ КЕРАМОГРАНИТ - ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHFT CARACTERÍSTICA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TEST VERFAHREN PRÜBE ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ	VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIBENER WERT ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ТРЕБОВАНОЕ ЗНАЧЕНИЕ	Civilization of Beauty			
			NATURALE	RETTIFICATO	LAPPATO / RETTIFICATO	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN CHARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΡΑΝΣΒΕΝΝΗΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ						
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGUEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE - LARGURA Y LARQUEZA - ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ - ДЛИНА И ШИРИНА		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,1 %	± 0,1 %	
SPESORE THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ΠΑΧΟΣ - ΤΟΛΪΧΙΝΑ		± 5 %	± 4 %	± 4 %	± 4 %	
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΜΩΝ - ΠΡΥΜΟΛΙΝΕΙΗΟΤΗΣ ΤΡΑΝΗ	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,1 %	± 0,1 %	
ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIGKEIT - ORTOGONALIDAD - ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΤΗΤΑ - ΠΡΥΜΩΓΩΜΗΟΤΗΣ		± 0,6 %	± 0,3 %	± 0,1 %	± 0,1 %	
PLANARITÀ PLANARITY - PLANARITE - EBENHEIT - PLANEIDAD - ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑ - ΛΙΝΕΙΗΟΤΗΣ		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,3 %	± 0,1 %	
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΡΟΥ - ΒΟΔΟΠΟΓΛΑΪΕΝΗΕ	ISO 10545-3	≤ 0,5 %			≤ 0,02%	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXION - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΪΝΗ - ΠΡΟΧΝΟΤΗΣ ΝΑ ΙΖΓΙΒ		35 N/mm ² = 356 Kg/cm ²			> 35 N/mm ²	
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTURA - ΤΑΪΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΦΑΡΥΞΗ - ΣΤΟΙΧΟΤΗΣ ΝΑ ΙΖΓΙΒ	ISO 10545-4	SPESORE - THICKNESS - ÉPAISSEUR STÄRKE - ESPESOR - ΠΑΧΟΣ - ΤΟΛΪΧΙΝΑ ≥ 7,5 mm: min. 1300 N < 7,5 mm: min. 700 N			> 1300 N	
RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES RESISTANCE A L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX EMAILLÉS WIDERSTAND GEGEN ABRIB DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTE FFLIESEN ИΤΟΙ ΚΟΤΗΣ ΓΛΑΥΡΩΑΝΗΟΤΗΣ ΠΛΙΤΙΚΗΣ Κ ΠΟΒΕΡΙΗΟΤΗΣ ΤΟΜΟ ΙΣΤΙΡΑΗΙΟ ΙΣΤΙΡΑΗΙΟ	ISO 10545-7	-			-	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHEIB - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΒΑΘΙΑ ΔΙΑΒΡΩΗ - ΥΣΤΟΙΗΟΤΗΣ Κ ΓΛΥΒΟΚΜΟ ΣΤΙΡΑΗΙΟ ΠΟ	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³			117 mm3	
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TERMICA LINEAL ΣΤΥΠΕΛΕΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ - ΚΟΕΦΦΙΕΝΤ ΤΕΠΛΟΒΟ ΓΛΙΝΕΙΗΟΤΗΣ ΡΑΪΙΙΗΕΝΗΕ	ISO 10545-8				≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE - RESISTANCE AUX TRÉSAILLURES HAARRISSE - RESISTENCIA AL QUARTEADO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΣΧΙΣΜΕΣ - ΣΤΟΙΧΟΤΗΣ Κ ΟΒΡΑΖΟΑΝΗΙΟΡΑ ΠΛΗΗ	ISO 10545-11	-			-	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A CHOQUE TERMICO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΟΚ - ΥΣΤΟΙΗΟΤΗΣ Κ ΤΕΠΠΕΡΑΤΥΡΗΙΟ ΠΕΡΕΛΑΔΑΜ	ISO 10545-9				RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE ΑΝΟΕΚΤΙΚΑ - ΥΣΤΟΙΗΟΤΗΣ	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ - ΜΟΡΟΖΟΣΤΟΙΧΟΤΗΣ	ISO 10545-12				RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE ΑΝΟΕΚΤΙΚΑ - ΥΣΤΟΙΗΟΤΗΣ	
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ΧΗΜΙΗΕΪΑ ΥΣΤΟΙΗΟΤΗΣ						
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO DOMÉSTICO Y CON ADITIVOS PARA PISCINA ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΕΤΑ ΓΙΑ ΠΙΛΙΝΕΣ ΒΥΤΟΒΕ ΧΗΜΙΗΕΙΕ ΣΡΕΔΤΙΒΑ ΙΙ ΣΡΕΔΤΙΒΑ ΔΡΑ ΒΑΪΪΕΙΗΟ		min. UB			min. UB	
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ALCALIS EN BAJA CONCENTRACION ΟΕΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΗΟΤΗΤΗΣ ΝΙΖΚΟΚΟΝΤΡΗΙΡΩΑΝΗΕ ΚΙΣΤΟΤΗΣ ΙΙ ΪΕΛΟΧΗ	ISO 10545-13					
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ALCALIS EN ALTA CONCENTRACION ΟΕΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΑ ΥΦΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΗΟΤΗΤΗΣ ΒΥΣΚΟΚΟΝΤΡΗΙΡΩΑΝΗΕ ΚΙΣΤΟΤΗΣ ΙΙ ΪΕΛΟΧΗ						
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LAS MANCHAS ΑΝΟΕΚΤΗΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ - ΥΣΤΟΙΗΟΤΗΣ Κ ΖΑΓΡΥΖΗΝΗΙΟ	ISO 10545-14				min. 4	
STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR - STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTIGHEIT DER FARBEN - ESTABILIDAD DE LOS COLORES ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΦΩΣ - ΥΣΤΟΙΗΟΤΗΣ ΧΡΕΤΑ	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WESSEN KEINE SICHTBAREN FARBABWEICHUNGEN AUF NO DEBEN PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR APRECIABLES ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΪΖΑΖΟΥ ΪΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΗΕ ΔΟΠΗΙΗΕΜΕΤΗΣ ΪΑΜΕΤΗΙΡΑΖΟΠΗΕ ΧΡΕΤΑ				CONFORME COMPLIANT - CONFORME ERFÜLLT - CUMPLE ΣΥΜΒΑΤΟ - ΟΟΤΒΕΤΤΕΥΕΤ



100%
DESIGN AND PRODUCTION
OF ITALY



Ceramics of Italy



La Fabbrica S.p.A
Via Emilia Ponente, 925
48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223
www.lafabbrica.it - info@lafabbrica.it

Scarica l'App per iPad
Download the App for iPad

