

BLUE EVOLU- TION

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles.
Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug.















Civilization of Beauty

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical features. Caracteristiques techniques. Technische Eigenschaften.

GRES PORCELLANATO IN MASSA ISO 13006 - G - Bia (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G - FULL BODY PORCELAIN TILES. GRES CERAME PLAINE MASSE.

VOLLMASS-FEINSTEINZEUG. PORCELÁNICO COMPACTO TODO MASA. ОДНОТОННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ. - ISO 13006 - G - Bia (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA СПЕЦИФИКА	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TEST VERFAHREN ПРОВЕДКА СТАНДАРТИСПЫТАНИЙ	VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIBENER WERT VALOR PRESCRITO ТРЕБУЮМОЕ ЗНАЧЕНИЕ	 Civilization of Beauty		
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - ПРОПОРЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH - LONGUEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE - LARGURA Y LARQUEZA - ДЛИНА И ШИРИНА SPESSORE - THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN - ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS - ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ ГРАНИ ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIGKEIT - ORTOGONALIDAD - ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ PLANARITÀ (Curvatura del centro - curvatura dello spigolo - svergolamento) PLANARITY (Curvature of centre - curvature of edge - bending) PLANARITE (Courbure du centre - courbure de l'arête - gauchissement) EBENHEIT (Krümmung der Mitte - Krümmung der Kante - Verdrehung) PLANIEDAD (Curvatura del centro - curvatura del canto - deformación) ПЛАНЕИНОСТЬ (Изгиб центра - изгиб кромок - перекосяк) QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY - QUALITE DE LA SURFACE - QUALITÄT DER OBERFLÄCHE - CALIDAD DE LA SUPERFICIE - ПОВЕРХНОСТИ	ISO 10545-2	±0,6% ±5% ±0,5% ±0,5% 95% DELLE PIASTRELLE ESENTE DA DIFFETTI VISIBILI 95% OF TILES SHOW NO VISIBLE DEFECTS 95% DES CARREAUX SONT DÉPOURVUS DE DÉFAUTS VISIBLES 95% DER FLESEN SIND FREI VON SICHTBAREN FEHLERN 95% DE LAS BALDOSAS EXENTAS DE DEFECTOS VISIBLES TAL 95% ПЛИТКИ НЕ ИМЕЕТ ВИДИМЫХ ДЕФЕКТОВ	NATURALE	RETTIFICATO	LAPPATO / RETTIFICATO
	ASSORBIMENTO D'ACQUA - WATER ABSORPTION - ABSORTION D'EAU - WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA - ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	ISO 10545-3	≤0,5%	CONFORME - COMPLIANT - CONFORME - ERFÜLLT - CUMPLE - COOTBETSVET		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE - BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ SFORZO DI ROTTURA - MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST - ESFUERZO DE ROTURA - СТОЙКОСТЬ НА ИЗГИБ DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTTURA - DETERMINATION OF BREAKING MODULUS AND MODULUS OF RUPTURE - DÉTERMINATION DE LA RESISTANCE A LA FLEXION ET À LA CHARGE DE RUPTURE - BESTIMMUNG DER BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTÄNDIGKEIT - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A FLEXIÓN Y CARGA DE ROTURA - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ НА ИЗГИБ И ПРАЗЫЩАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ	ISO 10545-4 UNI EN 1339:2005 / COR. 2011 ANNEX F	35 N/mm ² SPESSORE - THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА ≥ 7,5 mm: min. 1300 N < 7,5 mm: min. 700 N	CONFORME - COMPLIANT - CONFORME - ERFÜLLT - CUMPLE - COOTBETSVET		
	RESISTENZA ALL'ABRASSIONE PROFONDA - DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCLEIB - RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA - УСТОЙЧИВОСТЬ ГЛУБОКОМУ СТІРАННЮ	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	CONFORME - COMPLIANT - CONFORME - ERFÜLLT - CUMPLE - COOTBETSVET		
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE - THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - WARMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT - COEFFICIENTE DE DILATACION TERMICA LINEAL - КООЭФІЦІЄНТ ТЕРМОПОВОГО ЛІНЕЙНОГО РОЗШИРЕННЯ	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE - AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN - MÉTODO DISPONIBLE - ОПІРДЕЛЯЄТЬСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	≤ 7x10 ⁻⁶ °C		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI - THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO - УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНИМ ПЕРЕПАДАМ	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE - AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN - MÉTODO DISPONIBLE - ОПІРДЕЛЯЄТЬСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	RESISTENTI - RESISTANT - RÉSISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE - УСТОЙЧИВЫ		
	RESISTENZA AL GELO - FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA AL HIELO - МОРЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12	RICHIESTA - ALWAYS TESTED - ENIGE - NOTWENIG - PEDIDO - ТРЕБОВАННЯ	RESISTENTI - RESISTANT - RÉSISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE - УСТОЙЧИВЫ		
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA - HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS - PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE - CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER - PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO DOMÉSTICO Y CON ADITIVOS PARA PISCINA - БЫТОВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ДЛЯ БАССЕЙНОВ ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE - ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION - SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION - ÁCIDOS Y ALCALIS EN BAJA CONCENTRACION - НИЗЬКОКОНЦЕНТРИРОВАННІЕ КИСЛОТИ І ЩЕЛОЧІ ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE - ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION - SÄUREN UND ALKALI IN HÖHER KONZENTRATION - ÁCIDOS Y ALCALIS EN ALTA CONCENTRACION - ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННІЕ КИСЛОТИ І ЩЕЛОЧІ	ISO 10545-13	min. UB COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE AS DECLARED BY THE MANUFACTURER COMME LE DECLARE LE PRODUCTEUR WIE VOM HERSTELLER ENKLÄRT COMO DECLARA EL FABRICANTE COOTBETSVIINI (З'ЯВЛЕННЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)	RESISTENTI - RESISTANT - RÉSISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE - УСТОЙЧИВЫ		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE - STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LAS MANCHAS - УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАПЯЗНЕННЮ	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE - AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN - MÉTODO DISPONIBLE - ОПІРДЕЛЯЄТЬСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	RESISTENTI - RESISTANT - RÉSISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE - УСТОЙЧИВЫ		
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE - COLOURS STABILITY TO LIGHT - STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTSTABILITÄT DER FARBEN - ESTABILIDAD DE LOS COLORES - УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВІТА	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WESSEN KEINE SICHTBAREN FARBÄNDERUNGEN AUF NO DEBEN PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR APRECIABLES НЕ ДОПЯННЯЄТЬ ЗАМЕТНІЯ ПРАЦІВНИХ ЦВІТІВ	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE COOTBETSVET		
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLosità) FRICTION COEFFICIENT (SLIP RISK) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE) COEFICIENTE DE FRIÇÃO (DESILIZABILIDAD) КОЕФІЦІЄНТ ТРЕННЯ (СКОЛЬЗНОСТЬ)	DIN 51130 DIN 51097 D.M.236/89 B.C.R. ANSI A 137.1:2012	DOVE RICHIESTO IF NEEDED SI DEMANDE NACH ANFORDERUNG SI REQUERIDO ДЕ ЗЯВЛЯЄТЬ	A RICHIESTA AVAILABLE ON REQUEST SUR DEMANDE AUF ANFRAGE BAJO PEDIDO ПО ЗАПРОСУ		

Tra i fondi di diverso spessore e formato non si garantisce l'abbinabilità. We cannot guarantee that background tiles with different thicknesses and sizes can be used together. On ne garantit pas la possibilité d'associer des fonds ayant des épaisseurs et un format différents. Bei Untergründen verschiedener Stärke und verschiedenen Formats wird keine Anpassung garantiert.

LA FABBRICA S.p.a. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto. Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti. LA FABBRICA S.p.a. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice. All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.